



Kovinska industrija, d.o.o., Logatec

Obrtna cona Logatec 23
si - 1370 Logatec

T 01 75 43 673

F 01 75 64 102

E info@komplet.si

Interni testi konstantne natezne trdnosti nekaterih naših izdelkov

Uporaba naših izdelkov je na lastno odgovornost, zato sami preverite njihovo nosilnost ali naročite uradni test!

Uradni test za posamezen izdelek na določeno vrsto obremenitve izdajamo na zahtevo uporabnika našega izdelka proti plačilu!

LK25 priporočena obremenitev do 6kg, prva deformacija pri 12kg, rušilna natezna trdnost 18kg

LK30 priporočena obremenitev do 9kg, prva deformacija pri 18kg, rušilna natezna trdnost 25kg

LK40,50 priporočena obremenitev do 14kg, prva deformacija pri 28kg, rušilna natezna trdnost 36kg

LK60,70,80 priporočena obremenitev do 20kg, prva deformacija pri 40kg, rušilna natezna trdnost 65kg

LK90,100,120 priporočena obremenitev do 25kg, prva deformacija pri 50kg, rušilna natezna trdnost 80kg

LK7x...m8x... priporočena obremenitev do 70kg, prva deformacija pri 140kg, rušilna natezna trdnost 180kg

LK9x...m10x... priporočena obremenitev do 100kg, prva deformacija pri 200kg, rušilna natezna trdnost 250kg

ŠV7x...m8x... priporočena obremenitev do 80kg, prva deformacija pri 150kg, rušilna natezna trdnost 200kg

ŠV9x...m10x... priporočena obremenitev do 110kg, prva deformacija pri 220kg, rušilna natezna trdnost 270kg

OVm4x... priporočena obremenitev do 20kg, prva deformacija pri 40kg, rušilna natezna trdnost 60kg

OVm5x... priporočena obremenitev do 30kg, prva deformacija pri 60kg, rušilna natezna trdnost 95kg

OVm6x... priporočena obremenitev do 50kg, prva deformacija pri 100kg, rušilna natezna trdnost 140kg

OV17 priporočena obremenitev do 10kg, prva deformacija pri 20kg, rušilna natezna trdnost 40kg

OV20 priporočena obremenitev do 9kg, prva deformacija pri 18kg, rušilna natezna trdnost 35kg

OV23 priporočena obremenitev do 10kg, prva deformacija pri 20kg, rušilna natezna trdnost 38kg

OV26 priporočena obremenitev do 9kg, prva deformacija pri 18kg, rušilna natezna trdnost 35kg

OV29 priporočena obremenitev do 15kg, prva deformacija pri 30kg, rušilna natezna trdnost 45kg

OV32 priporočena obremenitev do 12kg, prva deformacija pri 25kg, rušilna natezna trdnost 40kg

OV35,55 priporočena obremenitev do 25kg, prva deformacija pri 50kg, rušilna natezna trdnost 80kg

OV40 priporočena obremenitev do 20kg, prva deformacija pri 40kg, rušilna natezna trdnost 70kg

OV50,80 priporočena obremenitev do 45kg, prva deformacija pri 90kg, rušilna natezna trdnost 120kg

OV7x...m8x... priporočena obremenitev do 80kg, prva deformacija pri 150kg, rušilna natezna trdnost 200kg

OV9x...m10x... priporočena obremenitev do 110kg, prva deformacija pri 220kg, rušilna natezna trdnost 270kg